

# PERMAFAB

Tela de poliéster

IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS Y  
CUBIERTAS

PERMAFAB

TX40T719

## Descripción

**PERMAFAB** es una tela 100% de poliéster no tejida que ofrece una combinación excepcional de propiedades de alta resistencia con buena elongación para una excelente resistencia al esfuerzo térmico.

## Información Técnica

Peso por yardas cuadradas : 3 oz  
Peso por rollo : 33 lbs (Rollo de 40")  
Elongación (ASTM D-1682) : 61.65% promedio \*  
Tensión (ASTM D-1682) : 51.1 lbs. Promedio \*  
Mullen Burst (ASTM D-3786) : 176.8 lbs.  
Trapezoide (ASTM D-1117) : 16.1 lbs. Promedio \*  
(Resistencia al desgarre)  
Resistencia al moho y la descomposición : Excelente

\* **Nota:** Promedio para dirección máquina y transversal.

## Usos

**PERMAFAB** está diseñada para ser utilizada con recubrimientos y selladores de Tremco en restauración, mantenimiento, detallado y en impermeabilización de cubiertas en concreto.

## Ventajas

La tela de poliéster **PERMAFAB** no se descompone a medida que envejece y es resistente a la humedad.

## Rendimiento

Un rollo de **PERMAFAB** cubre 40" x 324', cubre 1.080 pies cuadrados (brutos) (100.3 m<sup>2</sup>) netos con un traslapo de 4" (10 cm), 972 ft<sup>2</sup> (90.2 m<sup>2</sup>) netos.

## Aplicación

Consulte las Hojas Técnicas de producto ALPHAGUARD, ALUMINATION 301 o GEOGARD LO CAPA BASE de TOXEMENT y/o la guía de especificación general para obtener información completa de aplicación.

## Recomendaciones Especiales

- La temperatura de aplicación deberá estar por encima de 40°F (4.4°C).
- No aplicar cuando se espera lluvia.
- No debe ser fijada directamente en cualquier revestimiento a base de aluminio.
- Se recomienda que la instalación del recubrimiento se pruebe de forma regular con las inspecciones adicionales después que el sistema ha estado expuesto a condiciones severas. Se puede hacer un retoque de un área pequeña o recubrimiento en cualquier momento siguiendo los procedimientos de aplicación recomendados.
- En todos los casos consultar la Hoja de Seguridad del Producto antes de su uso.

### OFICINA PRINCIPAL:

Calle 20C Nº 43A - 52 Int. 4 - Bogotá - Colombia.

PBX: (1) 208 86 00 • FAX: (1) 208 8600 Ext 133.

[WWW.TOXEMENT.COM.CO](http://WWW.TOXEMENT.COM.CO)



EUCLID GROUP  
TOXEMENT

# PERMAFAB

Tela de poliéster

IMPERMEABILIZACION DE PLACAS Y  
CUBIERTAS

## Manejo y Almacenamiento

**PERMAFAB** debe almacenarse en su empaque original, en lugares secos y alejados de la llama.

Vida útil en almacenamiento:

- 2 años en su empaque original.

## Presentación

Rollo: 4" x 300' (0.10 m x 91.44 m)

Rollo: 6" x 300' (0.15 m x 91.44 m)

Rollo: 12" x 300' (0.30 m x 91.44 m)

Rollo: 40" x 424' (1.02 m x 98.76 m)

Peso: 33 libras para presentación de 40"

Las Hojas Técnicas de los productos TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web [www.toxement.com.co](http://www.toxement.com.co) para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Mayo 16 de 2017

PERMAFAB

TX40T719

### OFICINA PRINCIPAL:

Calle 20C N° 43A - 52 Int. 4 - Bogotá - Colombia.

PBX: (1) 208 86 00 • FAX: (1) 208 8600 Ext 133.

[WWW.TOXEMENT.COM.CO](http://WWW.TOXEMENT.COM.CO)



EUCLID GROUP  
TOXEMENT