

# INCRETE DELAY – TOWEL GLIDE

Retardante de evaporación para concreto

## Descripción

**INCRETE DELAY - TROWEL GLIDE** es un retardante de evaporación base agua y fácil de utilizar, para usar en superficies de concreto fresco. El uso del **INCRETE DELAY - TROWEL GLIDE** creará una capa mono molecular invisible para prevenir la pérdida de humedad acelerada de la superficie del concreto durante condiciones de altas temperaturas, viento extremo y poca humedad. Reduce los riesgos de que la superficie se agriete debido a estas condiciones de secado rápido.

## Usos

- Concreto recién fundido expuesto a temperaturas extremas.
- Altas temperaturas ambientales, vientos, exposición directa al sol o muy poca humedad.
- Puede ser utilizado con endurecedores en polvo.
- Superficies planas en interior y exterior.

## Ventajas

- Extiende el tiempo de trabajo de la superficie, haciendo el acabado más fácil bajo condiciones climáticas severas.
- El agrietamiento superficial puede ser reducido o eliminado, permitiendo el uso de la llana con más facilidad sobre las superficies de concreto.
- Reduce los riesgos de grietas por retracción plástica.
- La humedad retenida permite la aplicación adecuada de los endurecedores en polvo.
- Evita la necesidad de mezclas adicionales de agua para combatir la evaporación.
- No afecta la adherencia de los recubrimientos; no altera el color final del concreto.

## Rendimiento

Tasa de dilución: 9:1 (agua : **INCRETE DELAY - TROWEL GLIDE**)

CONDICIONES DE APLICACIÓN	TASA DE CUBRIMIENTO POR APLICACIÓN
Condiciones normales	23.25 – 46.5 m <sup>2</sup> /gal (250-500 ft <sup>2</sup> /gal, 6.14 a 12.2 m <sup>2</sup> /L)
Viento caliente y fuerte	18.6 – 37.2 m <sup>2</sup> /gal (200-400 ft <sup>2</sup> /gal, 5 a 10 m <sup>2</sup> /L)

## Aplicación

### Mezcla

**INCRETE DELAY - TROWEL GLIDE** debe ser diluido en 9 partes de agua por 1 parte de producto.

### Aplicación

Inmediatamente después de la nivelación o flotado final de la superficie de concreto, aplique el **INCRETE DELAY - TROWEL GLIDE** premezclado con un aspersor de bomba, como una llovizna fina. Aplique de manera uniforme con una boquilla de abanico. Después de aplicar en toda la superficie, puede allanar o usar palustre para meter el producto dentro de la superficie de concreto. Pueden ser necesarias varias aplicaciones.

INCRETE

INCRETE DELAY – TROWEL GLIDE

TX40T407

### OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

[WWW.TOXEMENT.COM.CO](http://WWW.TOXEMENT.COM.CO)



EUCLID GROUP  
TOXEMENT

# INCRETE DELAY – TOWEL GLIDE

Retardante de evaporación para concreto

## Recomendaciones Especiales

- El concreto fundido bajo el sol fragua a una tasa diferente del concreto fundido a la sombra. Esto puede generar diferencias en el color. Si es posible, programe el vaciado de modo que evite tener áreas iluminadas y sombreadas.
- No agregue agua a la superficie durante las operaciones de acabado. El agua puede crear una superficie manchada.
- Los grandes asentamientos pueden resultar en un color no uniforme.
- No use aditivos de cloruro de calcio.
- Únicamente para uso profesional.
- En todos los casos consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto antes de su uso.

## Manejo y Almacenamiento

**INCRETE DELAY – TROWEL GLIDE** debe almacenarse en su envase original herméticamente cerrado, bajo techo y protegido del congelamiento.

Vida útil en almacenamiento:

- 4 años en condiciones óptimas de almacenamiento.

## Presentación

Unidad : 1 gal (3.7 L)

Unidad : 5 gal (18.9 L)

Las Hojas Técnicas de los productos TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web [www.toxement.com.co](http://www.toxement.com.co) para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Julio 24 de 2019

INCRETE

INCRETE DELAY – TROWEL GLIDE

TX40T407

### OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

[WWW.TOXEMENT.COM.CO](http://WWW.TOXEMENT.COM.CO)



EUCLID GROUP  
TOXEMENT