



CAVE CUR SB-501

MEMBRANA DE CURADO PIGMENTADA BASE SOLVENTE

DESCRIPCIÓN:

CAVE CUR SB-501 es una membrana de curado pigmentada, formulada en base a resinas polimerizadas disueltas en solvente. Pulverizada sobre el hormigón fresco, forma una película flexible que reduce la evaporación del agua, evitando el secado prematuro del hormigón.

APLICACIONES:

En el curado del hormigón en superficies verticales u horizontales, lisas o rugosas, interiores o exteriores de:

- Carreteras y pavimentos de hormigón.
- Puentes.
- Canales de riego.
- Obras de hormigón en general

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

- Apariencia: Líquido color crema
- Densidad: 0,87 kg/L \pm 0,05
- Tiempo de formación de película: 7,5 min \pm 2,5.
- Forma una película de color crema que permite evidenciar visualmente la aplicación del producto.
- Reduce el peligro de fisuración o agrietamiento por retracción plástica del hormigón, debido a un secado prematuro por acción del sol y/o viento.
- Reduce el daño sobre el hormigón fresco por efecto de la lluvia
- Certificado por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, como consta en Certificado de Ensaye N°0662/85 del 28/12/2018.

INSTRUCCIONES DE USO

Agitar bien el producto antes de usar y filtrar en una malla fina al momento de llenar los equipos para pulverizar.

CAVE CUR-SB 501 se aplica con pulverizador sobre el hormigón fresco, inmediatamente concluido el proceso de texturado. Al finalizar la aplicación, lavar bien los equipos con aguarrás u otro solvente.

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

- Rendimiento: 4 a 5 m²/ kg aproximadamente.

PRESENTACIÓN

- Tambor de 170 kg
- Balde de 17 kg

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Consérvese en sus envases originales, herméticamente cerrados, se recomienda almacenar bajo techo y a temperaturas sobre 5° C.
- Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de un (1) año.



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com



CAVE CUR SB-501

MEMBRANA DE CURADO PIGMENTADA BASE SOLVENTE

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- En condiciones de tasa de evaporación sobre 1,0 kg/m²/hr medidas adicionales para proteger el hormigón pueden ser necesarias. (Vea Apéndice A punto A.8.3.1 de la NCh170:2016).
- Es un producto inflamable, mantener alejado de temperaturas extremas y fuentes de ignición.
- Mayor información sobre su manipulación y condiciones de riesgo, ver en Hoja de Seguridad del producto.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la NCh2245:2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com

Membrana de Curado
Cave Cur SB-501

FT.P.C.CO.124 Revisión 06

Fecha última modificación: 06.2018



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com