



MOWICOLL SUPER

COLA FRÍA UNIVERSAL

DESCRIPCIÓN:

Es un adhesivo profesional en base a una dispersión acuosa de polivinilacetato libre de solventes, cuya formulación permite aplicaciones que generan uniones firmes que destacan por su elasticidad y alta cohesión interna lo que lleva a encolados de alta resistencia perdurables en el tiempo.

APLICACIONES:

Es especialmente adecuado para las operaciones de encolado en la industria del mueble que requieran de una unión flexible de alta resistencia mecánica como uniones de tableros y ensambles en general de maderas duras o blandas, enchapados de láminas de madera a tableros de maderas aglomeradas, encolado manual o mecánico de tarugos para muebles, reparaciones de amoblados, ventanas. Pegado de sustratos porosos como papel, cartón y maderas, por esto permite su uso en trabajos de artesanía, manualidades y de bricolaje en general.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

- No presenta ningún riesgo en el almacenamiento ni en su aplicación normal.
- Apariencia: Opaca, medianamente flexible, plástica.
- Temperatura mínima de formación de película (TMFP): 0 – 2 °C aprox.
- Viscosidad: 25.000 – 40.000 mPa·S
- Contenido de sólidos: 38 – 42 %
- Densidad: 1,06 g/cc
- pH: 3,0 – 5,0

INSTRUCCIONES DE USO

MOWICOLL SUPER se emplea tal cual, sin diluir. Asegurarse que las superficies a unir estén limpias, libres de grasa y polvo. En dependencia de los materiales a pegar y la maquinaria a utilizar, los sistemas de aplicación incluyen brocha, rodillo y espátula entre otros. Se debe unir las piezas cuando la capa de cola esta húmeda aún (su tiempo abierto es de 10 - 15 minutos según las condiciones ambientales de aplicación y la humedad de la madera). El contenido de humedad de la Madera debe idealmente estar entre 8% - 12%. Un mayor contenido de humedad prolonga el tiempo de secado. Se recomienda un tiempo de prensado de 1 a 2 horas con una presión de 5 a 8 Kg/cm². Las maderas con un alto contenido resinoso se recomienda limpiarlas previamente con Acetona antes de aplicar el adhesivo.

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

MOWICOLL SUPER rinde entre 100 a 200 g/m² dependiendo de la porosidad del sustrato.

PRESENTACIÓN

- Bolsa de 1 Kg
- Botella de 0,5 Kg
- Botella de 1 Kg
- Pote de 3,2 Kg



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com



MOWICOLL SUPER

COLA FRÍA UNIVERSAL

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

Se debe almacenar en su envase original, herméticamente cerrado y en un lugar fresco y seco. Bajo estas condiciones su vida útil es de 12 meses.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la NCh2245:2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com

Mowicoll Super
Cola fría universal.

FT.PC.CO.577 Revisión 01

Fecha última modificación: 11.2019



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com